



FICHE TECHNIQUE – NBR

DESCRIPTION

Le NBR est un élastomère conçu pour des applications nécessitant une bonne résistance aux agents chimiques et aux conditions thermiques variées.

COMPOSITION

Nitrile Butadiène Rubber (NBR)

DOMAINES D'APPLICATION

Convient aux environnements nécessitant une bonne tenue face aux huiles et aux solvants. Utilisé dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique et l'étanchéité industrielle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Méthode de test	Valeurs
Densité	DIN 53508 / ASTM D297	1.40 ± 0.05
Dureté (Shore A)	DIN 53505 / ASTM D2240	60 ± 5
Résistance à la traction (min)	DIN 53504 / ASTM D412	853 PSI / 60 kg/cm ²
Allongement à la rupture (min)	DIN 53504 / ASTM D412	350%
Déformation rémanente (70°C/24h/25%)	DIN 53517 / ASTM D395 B	30%
Résistance à la déchirure (min)	DIN 53515 / ASTM D624	139 Lbs/Inch / 25 Kg/cm
Vieillissement thermique (72h à 70°C) – Dureté	ASTM D573	+15 (max)
Vieillissement thermique – Résistance à la traction	ASTM D573	±30% (max)
Vieillissement thermique – Allongement à la rupture	ASTM D573	±50% (max)
Plage de température		-25°C à +110°C
Couleur		Blanc

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produit	Résistance
Ozone	Moyenne
Acides et bases dilués	Moyenne
Acides et bases concentrés	Non recommandé
Huiles	Non recommandé
Solvants	Non recommandé

CERTIFICATIONS

FDA, CE 1935/2004.



DIMENSIONS DISPONIBLES

Formats standards et épaisseurs sur demande.

REMARQUE

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes obtenues selon les méthodes de test indiquées et peuvent être sujettes à des variations normales de fabrication. Elles sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas une garantie de performance. Il est recommandé d'effectuer des essais avant toute utilisation définitive.